



ALLIGATOR

ET/ALIG-079BL 790gr, crna

ET/ALIG-079TR 790gr, transparentna

ET/ALIG-UVH021 210gr, učvršćivač

Proizvod

Alligator je 2K poliuretanski proizvod koji se može naknadno premazivati i nijansirati, velike otpornosti na mehanička i kemijska opterećenja. Nova formula s još boljim antikorozivnim svojstavima i visoke otpornosti na UV zračenje.

Podloge

Čelik, pocićani čelik, nehrđajući čelik, aluminij - prilagođeni za temeljno premazivanje s 2K epoksidnim ili akrilnim temeljnim premazom i obrušen s P180-P240. Plastične površine - obrušene s P240 i temeljno premazane promotorom adhezije.



Priprema podloge

Prije nanošenja površinu uvijek odmastite i očistite. Po potrebi nanesite temeljni premaz.



Uvjeti za nanošenje

15-25 ° C Protresti proizvod prije otvaranja i nakon dodavanja katalizatora.



Omjer miješanja

3: 1 težinski 790 g: 210 g katalizatora.



Razrjeđivanje

Proizvod je spremjan za upotrebu. U slučaju primjene gravitacijskog pištolja dodajte 10-20% Etalon akrilnog razrjeđivača.



Otvoreno vrijeme

1h pri 20°C



Oprema za špricanje

Pištolj za špricanje donjih dijelova ili gravitacijski pištolj za špricanje 1,8-2,5 mm



Broj slojeva

2 sloja



Flash off

30-50 min između slojeva i 1,5-2 sata prije pečenja ako se nanese



Debljina slojeva

150µm jedan suhi premaz

Sušenje

Suho na prašinu: 60 min pri 20°C, potpuno suho: 7 dana pri 20°C
Lagano opterećenje: 2-3 dana pri 20°C
Prisiljeno sušenje na max 45°C kroz 50-60 min

Naknadno premazivanje

Nakon 24 sata Alligator se može premazati bilo kojim automobilskim premazom. Obrusite netkanim abrazivnim jastučićima, očistite i odmastite.

Nijansiranje

Transparentna baza se može nijansirati akrilnim i uretanskim bojama:
akrilni temeljni premaz na bazi otapala 10-15% od cijele smjese
2K akrilne sjajne boje - 10-15% od cijele smjese
akrilne temeljne boje toneri - 5-10% od cijele smjese

HOS

B(e) 840g/l; <840 g/l

Skladištenje

12 mjeseci za komponentu A i B (učvršćivač)