

ETALON je brend tvrtke Alexport Company.  
Pontou 26, P.C. 546 28, Thessaloniki, Greece,  
Tel: +30 2310 501814, Fax: +30 2310 524 771  
info@alexport.gr, www.etalon.gr

## 1K Acrylic Filler grey

### SVOJSTVA

Može se nanositi izravno na čelik i pocinčani čelik i određene plastike

Velika snaga ispunjavanja

Brzo sušenje

Dobra stabilnost na okomitim površinama

Izvrсна svojstva brušenja

Dobra zaštita od korozije

Može se premazivati vodenim premazima

### PODRUČJE PRIMJENE

Prikladne podloge:

Obrušene i očišćene stare boje

Čelik, pocinčani čelik

Određene plastike poput PVC-a, PPO / PA, ABS, PC/PBT

Osušeni 2K UP kitovi

Nije pogodno za podloge izrađene od PE, PP ili PP mješavina poput PP/EPDM. Te podloge treba prethodno obraditi sa Plastic Prime.

Nije pogodno za podloge od stiropora

Nije pogodno za podloge izrađene od aluminija. Te površine potrebno je prvo premazati sa 1K Wash Primer.

## OBRADA

Zaštita:



Potrebna je osobna zaštita  
respiratorna maska tipa A2 / P2



Zaštitne rukavice,  
npr. od lateksa ili nitrila

Predobrada:



Ako je moguće, uklonite svu hrđu. Obrusite podlogu  
brusnim papirom P180-P240, očistite i odmastite.

Prethodno:



Snažno protresite dozu 2 minute prije špricanja.  
Pošpricajte za probno testiranje.


Udaljenost za špricanje:

10 – 15 cm

Broj nanosa:




Nanesite nekoliko slojeva špricanjem kako biste  
postigli željenu debljinu filma. Flash off između dva  
nanosa dok dok vlažni film ne postane mat. 1 sloj  
odgovara debljini suhog filma od ca. 25 µm.



Ne nanosite više od 80 µm debljine suhog filma.

Sušenje:



Sljedeći podaci odnose se na debljinu suhog filma  
od pribl. 50 µm (2 nanosa špricanjem) i na sobnu  
temperaturu od 20°C:

suho na prašinu: 4 min

suho na dodir: 6 min

može se brusiti: 15 min

Nastavak:




Suho ili mokro brušenje. Koristiti papir za  
brušenje P400-P500.

Može se premazivati sa svim temeljnim premazima na bazi  
otapala ili vode, kao i 1K ili 2K završnim premazima.

**Ne premazivati sa 2K UP proizvodima.**

Završetak rada:



Po završetku rada, okrenite dozu i ispraznite ventil za špricanje.

Odlaganje:

Ispražnjeni aerosoli pogodni su za prikupljanje i odlaganje kao kućno smeće.

## SVOJSTVA

Osnova materijala: Kombinacija PVC i akrilnih smola. Bez cinka, teških metala i aromatskih ugljikovodika.

HOS: 713 g/l

Označavanje: Xi, F+

Više informacija potrežite u Sigurnosno-tehničkom listu

Udio čvrste tvari: ca. 30% (razrijeđena boja bez potisnog plina)

Stupanj sjaja: mat

Skladištenje: 24 mjeseca

Opis roka trajanja odnosi se na neiskorištenu ambalažu koja se čuva na temperaturi od 15 do 25°C i relativnoj vlažnosti ispod 60%. Držite dozu na suhom. Proizvod je potrebno uspravno skladištiti i prevoziti zaštićen od kemijskih i mehaničkih utjecaja. Pridržavajte se sigurnosnih uputa na etiketi i svih zakonskih propisa koji se odnose na mjesto skladištenja.

Napomena: Samo za profesionalnu primjenu.

### Uvoznik za Hrvatsku:

Sig Sistemi d.o.o.

Zagrebačka 13A, 10431 Sv. Nedelja

tel: 01 3370063

www.sigsistemi.hr

E-mail: info@sigsistemi.hr

Informacije sadržane u ovoj Tehničkoj informaciji odgovaraju našem sadašnjem znanju i vodič su za naše proizvode i njihovu upotrebu. To se ne može shvatiti kao jamstvo za određena svojstva naših proizvoda ili njihovu specifičnu primjenu. Upozorenja dana na našim etiketama moraju se poštivati. Sva industrijska prava trebaju se poštivati.