

560 BOJA ZA BAZEN

Opis	Jednokomponentna boja za bazene izrađena od specijalnih umjetnih smola, izvrsne kvalitete i izvrsne mehanike čvrstoća, pogodan za obojene i neobojane bazene. Zbog svog posebnog sastava pokazuje veliku otpornost na klora, kemijskih tvari bazena i morske vode, zadržavajući svoj izvorni izgled boje, bez ljuštenja. Brzo se suši i ima izvrsnu adheziju i veliku čvrstoću. Ne sadrži toksične tvari smjese ili razrjeđivači.	
Tehničke informacije	Boja	Svijetlo plava, bilo koja boja po željiSatin
	Sjaj	60% po težini
	Sadržaj krutih tvari	1,24 kg/l
	Specifična težina	8-10 m2/l
	Teoretski pokrov	465 g/l
	VOC	Spremno za upotrebu(+10% thinner): 499 g/l EU OGRANIČENJA (2010): 500 g/l POTKATEGORIJA i – jednokomponentni premazi,tip SB
Vrijeme sušenja (25°C)	Suho na prašinu	10 min (30µm-25°C)
	Na dodir	30 min (30µm-25°C)
	Suho na dodir	72 hrs (30µm-25°C)
	Prebojavanje	5 hr (30µm-25°C)
	<i>(Gore navedena vremena su indicativna i ovise o postotku prorjeđivanja, vlazi i temperaturi)</i> PAŽNJA: potrebno je sušiti najmanje 10 dana prije punjenja bazena vodom i klorom	
Priprema površine	Za bolje rezultate preporuča se da se površina tretira akrilnim primerom 2000 ili 2k epoxom. cementni temeljni premaz 850, te premazati s 560 za 12-36 sati. Za održavanje (nakon 2-3 godine) može ponovno premazati bez ikakve prethodne obrade	
Priprema površine	Nanosu se u jednom ili dva sloja direktno na cementnu površinu. Primjenjuje se sa: Četkom ili valjkom, nakon 5-10% razrjeđivanja Zračni pištolj (promjer: 1,8-2,2 mm, tlak: 3-5 bara) nakon razrjeđivanja proizvoda 5-10% Ne smije se ponovno premazivati dvokomponentnim premazima	
	Preporučena debljina filma	30-50 µm
	Temperatura primjene	5-40°C
	Preporučeni razrjeđivači	1131, 1120, 1015 Odabir prikladnog razrjeđivača ovisi o načinu nanošenja temperaturu i uvjete vlažnosti. Za odgovarajući izbor, molimo kontaktirajte tehnički odjel naše tvrtke
Skladištenje	Do 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu (5-40°C)	
Sigurnost	Molimo pogledajte Sigurnosno-tehnički list materijala. Dostupno na zahtjev.	

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava sve prethodno izdane. Podaci, upute, preporuke i specifikacije navedeni u ovom podatkovnom listu predstavljaju rezultate i iskustvo dobiveno testiranjem u kontroliranim ili posebno prilagođenim uvjetima. Točnost i relevantnost ovih rezultata za stvarne uvjete u kojima nanosite proizvod moraju se utvrditi i ovise samo o kupcu i/ili aplikatoru