

561 EPOXY BOJA ZA BAZENE

Opis	Dvokomponentna epoksidna boja namijenjena premazivanju cementnih bazena i spremnika (nepitki voda, razrijeđene kiseline i lužine), fontane itd. Karakterizira ih visoka mehanička i kemijska otpornost i visoka elastičnost. Pokazuje zadovoljavajuću otpornost na kredanje, ultraljubičasto sunčevo zračenje i zadržavanje sjene. To
tehničke informacije	pruža visoku otpornost na morsku vodu, na bazenske kemikalije. Zbog svog posebnog sastava pokazuje visoka vodonepropusna i antiosmotska svojstva. Boja Bilo koji RAL na zahtjev Sjaj Saten Specifična težina A=1,35-1,40 kg/lit, B=0,95 kg/lit Teoretsko pokriće 6 m²/kg Sadržaj čvrstih tvari 55-60% volumena (A+B) A:B=5:1 po težini (3,8:1 po volumenu) Omjer miješanja Između -20°C i +80°C (stalna otpornost) Otpornost na 8 sati (25°C) temperaturu Maksimalno spreman za upotrebu (A+B+10% razrjeđivač): Rok trajanja 499 g/lit VOC EU OGRANIČENJA (2010): 500 g/lit Sušno na dodir PODKATEGORIJA: j – dvokomponentni premazi, tip SB Vrijeme sušenja 2-3 h (50µm) Ponovno premazivanje 7 h (50µm) Potpuno sušenje Min 12- max 48 h (50µm) 72 h (50µm) PAŽNJA!: Potrebno je ostaviti najmanje 10 dana da se osuši prije punjenja bazena kloriranim vodom. (Gore navedena vremena su indikativna i ovise o postotku prorjeđivanja, vlazi i temperaturi)
Drying Time (25°C)	Površine moraju biti suhe i čiste od ulja, prašine i krhkih dijelova. Predlaže se grundiranje površina sa epoksi cementni temeljni premaz 850 A+B i nakon 12-36 sati premazati s 561. Površine moraju biti suhe tijekom primjenu i biti zaštićeni od rastućeg napada vlage, otpornošću na osmotski tlak temeljni premaz W610, koji djeluje kao barijera za vodu i vodenu paru, što ga čini idealnim za primjene gdje postoji rastuća vlažnost ili negativni tlak (bazeni, spremnici). Pomiješajte A komponentu s B komponentom u omjeru 5:1 po težini i dodajte razrjeđivač. Nanesite otprilike 20 minuta nakon miješanje. Nanijeti četkom ili valjkom nakon 10% razrjeđivanja. Preporučena debljina sloja 50-100 µm Temperatura primjene 10-35°C Dužna točka Temperatura podloge mora biti najmanje 3 °C viša od točke rosišta. Primjena vlage < 70% Vlažnost podloge <4% Preporučeni razrjeđivači 1120–1131-1015 Odabir prikladnog razrjeđivača ovisi o načinu nanošenja temperaturu i uvjete vlažnosti. Za odgovarajući izbor, molimo kontaktirajte tehnički odjel naše tvrtke. Gore navedeni uvjeti moraju se poštovati kako tijekom procesa nanošenja tako i tijekom sušenja. Ne smije se primjenjivati kada se očekuje kiša (najmanje 48 sati). Potrebno je zaštititi premaz od vlage (>70%) i kiše oko 48 sati nakon nanošenja primjena. Vлага može uzrokovati bijelu i/ili ljepljivu površinu i također može utjecati na vrijeme sušenja i ponovnog premazivanja. Površina na koju se nanosi proizvod mora biti čista i suha. Ako je vrijeme ponovnog premazivanja uspješno, površina mora biti pravilno brušena kako bi se postiglo prijanjanje. Napomena: Tijekom praznih bazena i dužeg izlaganja vremenskim uvjetima dolazi do stvaranja krede i promjene boje. Ovaj fenomen je površan i ne utječe na kvalitetu proizvoda ili bilo koje buduće zahtjeve za ponovnopremazivanje.
Priprem površine	
Primjena	
Skladištenje	Do 12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu (5-30°C)
Sigurnost	Molimo pogledajte Sigurnosno-tehnički list materijala. Dostupno na zahtjev.

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava sve prethodno izdane. Podaci, upute, preporuke i specifikacije navedeni u ovom podatkovnom listu predstavljaju rezultate i iskustvo dobiveno testiranjem u kontroliranim ili posebno prilagođenim uvjetima. Točnost i relevantnost ovih rezultata za stvarne uvjete u kojima nanosite proizvod moraju se utvrditi i ovise samo o kupcu i/ili aplikatoru