



First Coat

Temeljni premaz na bazi vode ojačan keramikom

MADE IN SWEDEN

KERAMIČKI SILICIJEV DIOKSID

Keramički silicijev dioksid jedan je od najzastupljenijih minerala u Zemljinoj kori. Naš postupak ojačanja keramikom omogućuje nam stvaranje boljih, čvršćih i trajnijih završnih premaza. Arboritec završni premazi prodiru dublje u pod i kemijski su vezani za površinu, poboljšavajući prianjanje, čvrstoću i otpornost na ogrebotine.

KNOOP VRIJEDNOSTI ISPITIVANJA TVRDOĆE MINERALA

DIJAMANT	8000-8500
Arboritecov napredni mineral za ojačanje	
KERAMIKA	4500-4600
Temeljni mineral za ojačanje koji se koristi na gotovim podovima	
ALUMINIJ OKSID	1800-2200



MOLIMO VAS, PROČITAJTE SVE UPUTE I SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST PRIJE UPOTREBE.

First Coat

OPIS PROIZVODA

Arboritec™ First Coat je jednokomponentni temeljni premaz na bazi vode ojačan keramikom, namijenjen za premazivanje drva i parketa u unutarnjim prostorima. Proizvod je ojačan keramikom koja se temelji na našoj jedinstvenoj tehnologiji malih čestica (Small Particles Technology). Dodatak keramičkih čestica, čini ga u usporedbi s konkurencijom, 30% ekološki prihvatljivijim, budući da se za njegovu proizvodnju koristi 30% manje sirovina ugljikovodika. First Coat ne sadrži NMP (N-metil-2-pirolidon) i ima nizak sadržaj otapala. Brzo se suši, smanjuje efekt bočnog ljepljenja i dizanja vlakana. Dodavanjem keramičkih čestica, naši vodeni premazi sušenjem postaju tvrdi i lako i jednostavno se bruse. Podu daje gladak, bogat izgled i poboljšava površinu. Savršen je temelj za naše završne premaze na bazi vode. Samo za unutarnju upotrebu.

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti obrušena prema profesionalnom standardu, suha i bez onečišćenja. Sadržaj vlage u drvu trebao bi biti najviše 15%. Zaštite pod od izravne sunčeve svjetlosti i držite podalje od podnog grijanja od dana prije nanošenja do 24 sata nakon nanošenja. Završno brušenje poda treba izvesti brusnim papirom 120 ili 100. Temperatura poda, First Coat temelje i zraka moraju biti između 13°C i 25°C. Relativna vlažnost prostorije trebala bi biti između 40% i 60%. Veća vlažnost prostorije produžuje vrijeme sušenja, čime se povećava vrijeme između slojeva. Pri višim temperaturama i niskoj relativnoj vlažnosti možete dodati 2% Arboritec "Extender". Prije upotrebe, dobro protresite dozu 30-60 sekundi, te ostavite 2-3 minute prije nanošenja. Ne razređujte temeljni sloj!

NANOŠENJE

Nanošenje završnog sloja treba izvoditi u smjeru parketnih traka i drveta. Ako je moguće, nemojte nanositi završni sloj u smjeru dnevnog svjetla. Prozori/vrata moraju biti zatvoreni kako bi se spriječio protok zraka, a ventilacija treba biti zatvorena za vrijeme nanošenja. Ako je moguće, spriječite izravnu sunčevu svjetlost na podu tijekom premazivanja. First Coat je pogodan za nanošenje laganim t-bar aplikatorom, valjkom ili četkom. Koristite valjak samo za dotrajale stare podove i podove sa fugama. Uvijek testirajte proizvod na manjoj površini kako biste provjerili nijansu i prianjanje. Preporučena metoda nanošenja valjkom od 10 mm u jednom sloju, uz potrošnju od 95-131 g/m². Nanesite dovoljnu količinu proizvoda kako biste osigurali dobro izravnavanje tragova valjka/aplikatora. Brušenje između slojeva moguće je 30-60 min nakon nanošenja.

TEHNIČKI PODACI

SNAŽNO PROTRESITE

Specijalni sastojci	Keramički silicijev dioksid
Preporučena namjena	Kao temeljni premaz prije završnog premazivanja Arboritec vodenim završnim premazima.
Dodatatna svojstva	Ojačan keramikom, bez N-metil-2-pirolidona
HOS	A(i): 140 g/l; maks. 42 g/l
Volumni udio čvrste tvari	38%
pH	ca. 8
Gustoća	1.10 g/cm ³ ; 1.10 kg/l
Miris	Vrlo slab, neprimjetan
Sigurnost/	Neopasno /
Toksičnost	Nije klasificirano
Pokrivnost	Sa T-aplikatorom 8-11 m ² /l ili 95-131 g/m ² valjkom
Tečenje i izjednačavanje	Izvanredno
Nijansa	Mokro: mlijeko bijelo; prozirno kada se osuši.
Vrijeme sušenja	20°C (rel. vl. zraka 50%) 30-60 minuta
Pakiranje	Karton od 3x5 l doze
Skladištenje i transport	Godinu dana od datuma proizvodnje u neotvorenom originalnom pakiranju, od 5°C do 25°C.
Uskladištivost	Čuvajte od smrzavanja
Kemijska otpornost	Pogledajte datum isteka na pakiranju.
Čišćenje alata	Otporan na masnoće, vodu i uobičajena sredstva za čišćenje i deterdžente u domaćinstvu
Odlaganje	Sve alate za nanošenje temeljito ocistite vodom, odmah nakon upotrebe.
Održavanje	Nikada ne izljejavte višak u odvod. Odložite u sklad s lokalnim propisima.
	Kako bi pod izgledao najbolje, čistite ga i održavajte pomoću Arboritec "Cleaner Spray" i "Refresher", slijedeći upute za primjenu. Pod nemojte čistiti prije nego što se potpuno osuši.

Sigurnosno-tehnički list proizvoda dostupan je na upit.

Za tehničke savjete slobodno nas kontaktirajte:
Uvoznik za Hrvatsku: Sig Sistemi d.o.o.
 Zagrebačka 13A, 10431 Sv.Nedelja,
 tel: 01 3370063
www.sig sistemi.hr
 E-mail: info@sig sistemi.hr

Arboritec AB
 Olof Wiksväg 9
 44465 Jörlanda, Sweden
 +46 303 56330

Arboritec USA Inc.
 8400 E. Crescent Parkway, Suite 600
 Greenwood Village, CO 80111, USA
 +1 303 773 7143

Izdanje: Arboritec AB - Olof Wiksväg 9, 44465 Jörlanda, Švedska

Ne postoje izričita ili implicitna jamstva, uključujući jamstva prodaje i/ili podobnosti za određenu svrhu. Pravni lijekovi kupaca ograničeni su na zamjenu ili povrat proizvoda. Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede, slučajne ili posljedične štete. Korisnik će odrediti prikladnost proizvoda za namjeravanu uporabu.

Informacije dane u ovoj Tehničkoj informaciji predstavljaju smjernice za nanošenje i ne mogu se koristiti kao garantija. U svakom slučaju, ostaje obveza izvođača utvrditi pogodnost proizvoda za primjenu na određenoj površini, kao i uspešnu aplikaciju. Arboritec može jedino garantirati kvalitetu isporučenog proizvoda. U slučaju dvojbe, preporučamo izradu probnog premaza na objektu. Molimo prije uporabe proučiti Tehničku informaciju i Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Ova Tehnička informacija zamjenjuje sve dosadašnje.

Ver. 12.2018.