



## Etalon Fine Putty Tehnička informacija

Etalon Fine Putty je svijetlo bijeli dvokomponentni završni kit koji se lako brusi na bazi poliesterske smole s dobrim prijanjanjem na željezo, čelik, aluminij, cink i komponente ojačane staklenim vlaknima. Zbog svoje fine strukture i izvrsne pokrivne moći, Etalon Fine Putty prikladan je kao gornji i završni premaz za nanošenje u vrlo tankim slojevima ili kao gornji sloj iznad poliesterskih kitova za zapunjavanje kako bi se zatvorile moguće rupice, manje nepravilnosti, mala oštećenja boje ili ogrebotine na karoseriji automobila. Nanošenje na vertikalne podloge moguće je bez problema.

|   |   |                 |                 |              |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Nijansa   | svijetla bijela   |                 |                 |              |
| Omjer miješanja   | 100 : 2   |                 |                 |              |
| Učvršćivač  | bijeli ili crveni   |                 |                 |              |
| Razrjeđivanje   |   |                 |                 |              |
| Viskoznost za špricanje 20° C                                     |   |                 |                 |              |
| Nanošenje   | Tlak  | Dizna           | Način špricanja |              |
| Zračni pištolj  |   |                 |                 |              |
| Airless / Airmix  |   |                 |                 |              |
| Otvoreno vrijeme  | 4 - 5 min.  |                 |                 |              |
| Debljina suhog filma  |   |                 |                 |              |
| Vrijeme sušenja   |   |                 |                 |              |
| Sušenje   | premazivanje  | suho na prašinu | suho na dodir   | potpuno suho |
| Temp. objekta 20° C<br>Temp. objekta 60° C<br>Infracrveno sušenje | Može se brusiti nakon 15 - 20 min.<br>Može se brusiti nakon ca. 10 min. |                 |                 |              |
| HOS   | B(b): 250 g/l; maks. 4 g/l  |                 |                 |              |

### **Napomena:**

Podloga mora biti čista, suha i bez masnoće. Obrusite površinu kako biste poboljšali prionjivost. Postojeći premaz koji nije u dobrom stanju i ne prijanja čvrsto na površinu treba obrusiti, kako bi se uklonili svi tragovi stare boje ili temeljnog premaza. Ne nanositi na termoplastične proizvode ili proizvode koji sadrže kiselinu. Ispravno i dobro pomiješajte kit i učvršćivač.

### **Uvoznik za Hrvatsku:**

Sig Sistemi d.o.o., Zagrebačka 13A, 10431

Sv.Nedelja

tel: 01 3370063

www.sigsistemi.hr

E-mail: info@sigsistemi.hr