

Etalon marine engine spray je akrilna boja vrhunske kvalitete koja se brzo suši u standardnim nijansama u skladu s RAL normom. Špricanje i popravci u identičnim RAL nijansama. Posebno je pogodna za popravke strojeva, dijelova strojeva, alata, vozila i dr. za licu mjesta.



### Podloge:

Potpuno očvrsnute i obrušene stare boje.  
Temeljito osušeni 1K i 2K materijali za ispunu.



### Prethodna obrada / čišćenje:

Prethodno čišćenje sa Etalon Microshine.

### Svojstva:

Brzo sušenje  
Visoka pokrivenost i neprozirnost  
Otporan na svjetlost i ne žuti  
Trajna površinska tvrdoća  
Otporan na ogrebotine i udarce  
Visoko pigmentirana 1K akrilna kvaliteta

### **Nijanse / Stupanj sjaja**

Razne standardne RAL-boje - pogledajte katalog proizvoda "MIPA Aerosoli"

### **Priprema:**



Snažno protresite dozu dok se kuglice za miješanje ne kreću slobodno!

### **Nanošenje:**



Špricanje za isprobavanje - Udaljenost špricanja 20 - 30 cm  
2 - 3 sloja, debljina suhog filma 30 - 40 µm.

### **Flash-off:**



3 - 5 min. između slojeva

### **Nanon uporabe:**



Okrenite dozu naopako i špricajte dok se ventil ne očisti, a što sprječava začepljenje ventila.

### **Vrijeme sušenja:**



#### **Sušenje:**

**Suho na prašinu:** 5 - 10 min.  
**Suho na dodir:** 20 - 30 min.  
**Potpuno suho:** 24 h

### **Uvjeti obrade:**

Temperatura veća od + 10°C i do 80% relativne vlažnosti zraka

### **Skladištenje:**

In tightly closed original containers at least 2 years shelf life

### **HOS:**

B(e): 840 g/l, maks. 700 g/l

### **Savjeti za sigurnost:**

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list

Ova Tehnička informacija sa podacima o proizvodu je isključivo informativne prirode! Dani podaci u skladu su s našim saznanjima i najnovijim standardima i temelje se na višegodišnjem iskustvu u proizvodnji naših proizvoda. Podaci nisu obvezujući i bez jamstva su.